

Термоусадочные трубы ТУТ ESS



Полиолефиновая термоусаживаемая трубка ТУТЕКФ может использоваться какэлектроизоляционный, маркировочный и декоративный материал. Предназначена для герметизации муфт, заделки концов кабелей с помощью колпачков, изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов, бандажирования жгутов проводов, длямеханической защиты изделий, цветовой маркировки изделий и т.д. Основное свойство термоусаживаемой трубы –способность скиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 84 до 120 °С). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка ТУТ полностью повторяет контуры предмета. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.



Широкий выбор различных цветов: черный, синий, желтый, зеленый, красный, белый, желто-зеленый, прозрачный



Самозатухающая, в состав включены антипириены, подавляющие процесс горения



На поверхности цветных ТУТнг возможно нанесение маркировки при помощи термопринтеров



ТУТнг красного, черного, синего, зеленого, желто-зеленого, цвета не содержат галогенов



ТУТнг соответствуют директиве RoHS и являются ECO friendly продукцией

В отрезках 1 метр

Наименование	Размеры до термоусаживания, мм		Размеры после термоусаживания, мм		Продольная усадка, %, не более	Кол-во в упаковке, м
	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм		

ТУТнг 2/1 ESS	2,5±0,2	0,25±0,05	≤1	0,45±0,1	5	200
ТУТнг 6/3 ESS	6,5±0,2	0,35±0,05	≤3	0,56±0,1		50
ТУТнг 8/4 ESS	8,5±0,3	0,35±0,05	≤4	0,56±0,1		50
ТУТнг 10/5 ESS	10,5±0,3	0,35±0,05	≤5	0,56±0,1		50
ТУТнг 12/6 ESS	12,5±0,3	0,35±0,1	≤6	0,56±0,1		50
ТУТнг 14/7 ESS	14,5±0,3	0,35±0,1	≤7	0,7±0,1		50
ТУТнг 16/8 ESS	16,5±0,4	0,35±0,1	≤8	0,7±0,1		50
ТУТнг 18/9 ESS	19±0,5	0,4±0,1	≤9	0,7±0,1		25
ТУТнг 20/10 ESS	22±0,5	0,5±0,1	≤10	0,83±0,15		50
ТУТнг 25/12,5 ESS	26±0,5	0,5±0,1	≤12,5	0,9±0,15		50
ТУТнг 30/15 ESS	31,5±1	0,5±0,1	≤15	1±0,15		25
ТУТнг 35/17,5 ESS	36,5±1	0,5±0,1	≤17,5	1±0,15		50
ТУТнг 40/20 ESS	41,5±1	0,5±0,1	≤20	1±0,15		25
ТУТнг 50/25 ESS	≥50	0,5±0,1	≤25	1,1±0,15		25
ТУТнг 60/30 ESS	≥60	0,6±0,1	≤30	1,2±0,15		25
ТУТнг 80/40 ESS	≥80	0,6±0,1	≤40	1,3±0,2		25

